

PPS 特种改性工程塑料物理机械性能(附表 1)

性能	单位	数据
密度	g/cm ³	1.75-1.79
熔点范围	°C	285-295
成型收缩率	‰	2-3
拉伸强度	MPa	165
伸长率	%	6.5
冲击强度	KJ/m ²	15
弯曲强度	Mpa	265
硬度 (邵氏 D)		99.8
耐磨	Mg/1000r	6-7.5
极限氧指数	%	47
燃烧速率	UL94	V0
电阻率		1.0*10 ¹⁶
介电常数	10 ³¹ Cycles	9.8